



FREIOTHERM-KTL-Specjalny

WK4038HRU999

Właściwości	■ Katodowy lakier dwukomponentowy ■ Zastosowanie np. w branży malowanie usługowe ■ Pasta transparentna, w pełni zneutralizowana										
Dane techniczne	<table> <tr> <td>■ Baza</td><td>Żywica epoksydowa, zmodyfikowana</td></tr> <tr> <td>■ Kolor</td><td>bezbarwny</td></tr> <tr> <td>■ Części stałe DIN EN ISO 3251</td><td>33-37 %</td></tr> <tr> <td>■ Gęstość wartość teoretyczna</td><td>1,04 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Liczba MEQ/s</td><td>26-34 mmol/100g</td></tr> </table>	■ Baza	Żywica epoksydowa, zmodyfikowana	■ Kolor	bezbarwny	■ Części stałe DIN EN ISO 3251	33-37 %	■ Gęstość wartość teoretyczna	1,04 g/cm ³	■ Liczba MEQ/s	26-34 mmol/100g
■ Baza	Żywica epoksydowa, zmodyfikowana										
■ Kolor	bezbarwny										
■ Części stałe DIN EN ISO 3251	33-37 %										
■ Gęstość wartość teoretyczna	1,04 g/cm ³										
■ Liczba MEQ/s	26-34 mmol/100g										
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających. Przy wyższych wymaganiach ochrony antykorozyjnej polecamy powłoki konwersyjne (np. fosforanowanie) ■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.										
Magazynowanie	■ Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku W oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.										
Wskazówki specjalne	■ Warunki specjalne Wszystkie dane są oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.										