



# FREIOTHERM-Peinture Poudre


## PS1003B

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriétés</b>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poudre décorative pour utilisation "extérieure"</li> <li>■ Utilisation par ex. dans le branche de la "construction de véhicules utilitaires"</li> <li>■ satiné, lisse</li> <li>■ Bonnes résistances mécaniques et duretés superficielles</li> <li>■ Qualité Superdurable flexible</li> <li>■ Bonne tenue aux UV et résistance aux intempéries</li> </ul> |                                                                      |
| <b>Système de peintures</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Système de peintures liquides</li> </ul> <p>Pour divers applications, nous disposons d'autres solutions de revêtements où l'aspect visuel comme la brillance, la couleur ou l'état de surface s'harmonisent de manière optimale.</p>                                                                                                                     |                                                                      |
| <b>Données techniques et physiques</b>                                            | ■ Liant de base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | résine polyester                                                     |
|                                                                                   | ■ Teintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | toutes teintes courantes                                             |
|                                                                                   | ■ Indice de brillance<br>DIN EN ISO 2813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | satiné<br>55-70 angle 60°                                            |
|                                                                                   | ■ Contrôle de l'épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 µm pour la teinte RAL 9005                                        |
|                                                                                   | ■ Densité<br>détermination théorique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,2-1,7 g/cm³ selon la teinte                                        |
| <b>Tests mécaniques</b><br>sur tôle d'acier ST 1405                               | ■ Consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de 0,1 kg/m², pour une épaisseur moyenne de 70 µm                    |
|                                                                                   | ■ Quadrillage<br>DIN EN ISO 2409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gt 0                                                                 |
|                                                                                   | ■ Emboutissage selon Erichsen<br>DIN EN ISO 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >4 mm                                                                |
| <b>Tests de résistances</b>                                                       | ■ Résistance au choc<br>DIN EN ISO 6272-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >70 kg cm (front)                                                    |
|                                                                                   | ■ sur plaquettes acier phosphatée au zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|                                                                                   | ■ Test de condensation/<br>d'humidité (climat constant)<br>DIN EN ISO 6270-2 (CH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 heures<br>décollement à la rayure Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8 |
|                                                                                   | ■ Brouillard salin (NSS)<br>DIN EN ISO 9227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 heures<br>décollement à la rayure Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8 |
| <b>Mise en oeuvre et utilisation</b><br>Dépendant de l'installation et du support | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mise en oeuvre / Prise de charge</b><br/>Corona</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Préparation de surface</b><br/>Le support doit être propre et exempt de substances empêchant l'adhérence, comme par ex.: huiles, graisses, rouille, mâchefer, croûte de laminage, cires et restes d'agents de démoulage.</li> </ul>                                                                                                                   |                                                                      |



# FREIOTHERM-Peinture Poudre

## PS1003B

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>Nous recommandons pour un niveau d'exigence de protection anticorrosion élevé une conversion chimique adaptée (Phosphatation, Chromatation).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Peinture de retouche:</b> sur demande</li> <li>■ <b>Hygiène et sécurité: préconisations</b><br/>Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.</li> </ul> |
| <b>Conditions de polymérisation (durcissement)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Température de l'objet</b><br/>Température de cuisson recommandée 10 min./180 °C</li> </ul> <p>Fenêtre de cuisson contrôlée avec la teinte 9005<br/>zone hachurée en vert = conditions optimales de cuisson donnant les bonnes propriétés finales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stabilité au stockage</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimum 24 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les peintures poudre doivent être stockées au frais et au sec.</li> </ul> <p>La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette produit. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.</p>                                                                                                                                                   |
| <b>Remarques spéciales</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Tamissage de sécurité:</b> 160 µm</li> <li>■ La compatibilité avec une autre poudre doit être vérifiée</li> <li>■ <b>Conditions d'essais</b><br/>Tous les résultats sont basés sur les conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.<br/>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</li> </ul>                                       |