



FREIOTHERM-ATL-rychlореaktivní

WA4792HND052

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži funkčního nábytku a skladovací techniky ■ Doplňovací pasta, částečně neutralizovaná ■ Základ a jednovrstvý systém ■ Vysoká odolnost proti poškrábání	
Technická/ Fyzikální Data	■ Pojivová báze Akrylová pryskyřice ■ Barevný odstín NCS S 4502-B sedá Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL) ■ Pevné částice 68-72 % DIN EN ISO 3251 ■ Hustota 1,29 g/cm³ teoretický údaj ■ Hodnota MEQ-Base 19-25 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozita 7000-10000 mPa.s ■ Zkušební tloušťka vrstvy 20-25 µm	
Mechanická zkouška	■ na oceli, alkalicky ošetřené ■ Zkouška mřížkovým řezem Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Test odolnosti	■ na oceli, alkalicky ošetřené ■ Kondenzátové konstatní klima 504 hodin průnik Wb <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8	
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. ■ Stupeň lesku 40-50 úhel 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH 8,1-8,5 ■ Vodivost 1100-1300 µS/cm ■ Pevné částice 12-15 % DIN EN ISO 3251 ■ Hodnota MEQ-Base 38-43 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Podíl organických rozpouštědel 1-2 % ■ Teplota lázně 24-27 °C ■ Doba nanášení 60-180 sekund ■ Napětí odlučování 100-230 volt ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro	



FREIOTHERM-ATL-rychlореактивní WA4792HND052


ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Vytvrzení

■ Teplota objektu

Doporučená vypalovací teplota 20 Min./130 °C

zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi



Skladování

■ 1 obrát/rok

V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C.
Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.

Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny

■ Zkušební podmínky

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.
Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.
Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.