



FREIOTHERM-Pulverlack

PU2005B

Egenskaper	- Pulverlack för utomhusapplikationer - Användning inom t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn - högbland, slät - God mekanisk beständighet och ythårdhet - God ljus- och väderbeständighet - Utmärkt god kemikaliebeständighet												
Systemlack	System våtlack För diverse applikationer finns lacksystem tillgängliga, vilka är optimalt avstämda till varandra beträffande yta, kulör och glans.												
Tekniska/ Fysikaliska data	<table> <tr> <td>Bindemedelsystem</td><td>polyuretan (spaltfri)</td></tr> <tr> <td>Kulör</td><td>ofärgad (= RA999)</td></tr> <tr> <td>Glans visuell</td><td>högbland</td></tr> <tr> <td>Testad skiktjocklek</td><td>70 µm vid kulör RA999</td></tr> <tr> <td>Densitet teoretisk bestämning</td><td>1,1-1,2 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Materialåtgång</td><td>0,08 kg/m² med 70 µm genomsnittlig skiktjocklek</td></tr> </table>	Bindemedelsystem	polyuretan (spaltfri)	Kulör	ofärgad (= RA999)	Glans visuell	högbland	Testad skiktjocklek	70 µm vid kulör RA999	Densitet teoretisk bestämning	1,1-1,2 g/cm³	Materialåtgång	0,08 kg/m² med 70 µm genomsnittlig skiktjocklek
Bindemedelsystem	polyuretan (spaltfri)												
Kulör	ofärgad (= RA999)												
Glans visuell	högbland												
Testad skiktjocklek	70 µm vid kulör RA999												
Densitet teoretisk bestämning	1,1-1,2 g/cm³												
Materialåtgång	0,08 kg/m² med 70 µm genomsnittlig skiktjocklek												
Mekanisk provning på stålplåt ST 1405	<table> <tr> <td>Gittersnitt DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr> <tr> <td>Erichsen DIN EN ISO 1520</td><td>>5 mm</td></tr> <tr> <td>Slagprov DIN EN ISO 6272-1</td><td>>60 kg cm (front)</td></tr> </table>	Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0	Erichsen DIN EN ISO 1520	>5 mm	Slagprov DIN EN ISO 6272-1	>60 kg cm (front)						
Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0												
Erichsen DIN EN ISO 1520	>5 mm												
Slagprov DIN EN ISO 6272-1	>60 kg cm (front)												
Beständighetstester	på zinkfosfaterad stålplåt <table> <tr> <td>Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)</td><td>500 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8</td></tr> <tr> <td>Saltdimettest (NSS) DIN EN ISO 9227</td><td>240 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8</td></tr> <tr> <td>SO₂-industriatmosfär DIN EN ISO 3231</td><td>10 cykler vid 0,2 l SO₂ ingen förändring</td></tr> <tr> <td>Kemikaliebeständighet</td><td>Måste avgöras från fall till fall då både temperatur och koncentration på kemikalien påverkar resultatet kraftigt.</td></tr> </table>	Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)	500 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8	Saltdimettest (NSS) DIN EN ISO 9227	240 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8	SO ₂ -industriatmosfär DIN EN ISO 3231	10 cykler vid 0,2 l SO ₂ ingen förändring	Kemikaliebeständighet	Måste avgöras från fall till fall då både temperatur och koncentration på kemikalien påverkar resultatet kraftigt.				
Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)	500 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8												
Saltdimettest (NSS) DIN EN ISO 9227	240 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8												
SO ₂ -industriatmosfär DIN EN ISO 3231	10 cykler vid 0,2 l SO ₂ ingen förändring												
Kemikaliebeständighet	Måste avgöras från fall till fall då både temperatur och koncentration på kemikalien påverkar resultatet kraftigt.												
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	Applicering / Laddning Corona Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig fosfatering eller kromatering. Bättringsfärg: på förfrågan												

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

Sidan: 1 / 2
Version: 0
16.05.2021


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-Pulverlack

PU2005B

	■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
Härdning	■ Objekttemperatur Rekommenderad härdtemperatur 10 min./200 °C Härdfönster testat i kulör RA999 grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper 
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 36 månader vid 5 till 25 °C. Pulverlacker bör lagras svalt och torrt. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.
Speciella råd	■ Skyddssiktad: 160 µm maskvidd ■ Blandbarhet med pulverfärg av andra fabrikat: måste provas från fall till fall ■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.