



FREIOTHERM-ED-Konservering 131

300131

Egenskaper	■ Biocid till ED-färg	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Kulör	ofärgad
	■ pH-värde	ca. 8,0
	■ Densitet teoretisk bestämning	1,20 g/cm³
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Tillsatsmängd	0,1-0,3 %
	■ Exponeringstid	mind. 48 timmar
	■ Metod	Direkt tillsats i färgkaret är inte möjlig ! För en god inblandning krävs tillsats i överloppet/skyddet eller i blandningsröret ! Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning.
	■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.	
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	
Speciella råd	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert föfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.	