



FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

WA4065HRU999

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Transzparencspaszta, teljesen semleges										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>43,5-46,5 %</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,04 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td><td>36-49</td></tr> </table>	■ Gyanta	Akril gyanta	■ Szín	színtelen	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	43,5-46,5 %	■ Sűrűség számolt	1,04 g/cm ³	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	36-49
■ Gyanta	Akril gyanta										
■ Szín	színtelen										
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	43,5-46,5 %										
■ Sűrűség számolt	1,04 g/cm ³										
■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	36-49										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.										
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.										

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 1
Változat: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de