



EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe WU9151RHU448

Свойства	■ Водоразбавляемая 2-К краска ■ Область применения, например для общего и сельско-хозяйственного машиностроения ■ Высокая свето- и атмосферостойкость																																		
Системные покрытия	■ Системные жидкие покрытия Для различных способов применения, имеются в наличии покрытия, оптический внешний вид которых по цвету, степень блеска и типу поверхности, оптимально соответствуют друг другу.																																		
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Полиакрилат</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>Все имеющиеся оттенки цвета</td></tr> <tr> <td>■ Глянец DIN EN ISO 2813</td><td>глянцевые 80-90 угол 60°</td></tr> <tr> <td>■ Вязкость DIN 53211 (ранее)</td><td>Время истечения 23-38 секунд 4 мм диаметр отверстия</td></tr> <tr> <td>■ Отвердитель</td><td>HU0448 смотри технический паспорт</td></tr> <tr> <td>■ Смесовое соотношение</td><td>Массовые доли 4:1</td></tr> <tr> <td>■ Смесовое соотношение</td><td>Объемные доли 3,7:1</td></tr> <tr> <td>■ Разбавитель</td><td>Деминерализованная вода</td></tr> <tr> <td>■ pH-Значение</td><td>7,5-8,5</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,05-1,15 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,05-1,15 g/ml после добавления отвердителя</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток теоретически определяемая</td><td>37-43 %</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток теоретически определяемая</td><td>38-44 % после добавления отвердителя</td></tr> <tr> <td>■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая</td><td>300-330 ml/kg</td></tr> <tr> <td>■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая</td><td>340-380 ml/kg после добавления отвердителя</td></tr> <tr> <td>■ Расход материала теоретический, без учета потерь при нанесении</td><td>110-120 g/m², толщина ЛКП 40 µm после добавления отвердителя</td></tr> <tr> <td>■ Приведенные свойства были проверены для материала указанного цвета</td><td>Оттенок цвета от WU9151RW2470</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Полиакрилат	■ Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета	■ Глянец DIN EN ISO 2813	глянцевые 80-90 угол 60°	■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 23-38 секунд 4 мм диаметр отверстия	■ Отвердитель	HU0448 смотри технический паспорт	■ Смесовое соотношение	Массовые доли 4:1	■ Смесовое соотношение	Объемные доли 3,7:1	■ Разбавитель	Деминерализованная вода	■ pH-Значение	7,5-8,5	■ Плотность теоретически определяемая	1,05-1,15 g/ml	■ Плотность теоретически определяемая	1,05-1,15 g/ml после добавления отвердителя	■ Сухой остаток теоретически определяемая	37-43 %	■ Сухой остаток теоретически определяемая	38-44 % после добавления отвердителя	■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	300-330 ml/kg	■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	340-380 ml/kg после добавления отвердителя	■ Расход материала теоретический, без учета потерь при нанесении	110-120 g/m ² , толщина ЛКП 40 µm после добавления отвердителя	■ Приведенные свойства были проверены для материала указанного цвета	Оттенок цвета от WU9151RW2470
■ Связующие - основы	Полиакрилат																																		
■ Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета																																		
■ Глянец DIN EN ISO 2813	глянцевые 80-90 угол 60°																																		
■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 23-38 секунд 4 мм диаметр отверстия																																		
■ Отвердитель	HU0448 смотри технический паспорт																																		
■ Смесовое соотношение	Массовые доли 4:1																																		
■ Смесовое соотношение	Объемные доли 3,7:1																																		
■ Разбавитель	Деминерализованная вода																																		
■ pH-Значение	7,5-8,5																																		
■ Плотность теоретически определяемая	1,05-1,15 g/ml																																		
■ Плотность теоретически определяемая	1,05-1,15 g/ml после добавления отвердителя																																		
■ Сухой остаток теоретически определяемая	37-43 %																																		
■ Сухой остаток теоретически определяемая	38-44 % после добавления отвердителя																																		
■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	300-330 ml/kg																																		
■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	340-380 ml/kg после добавления отвердителя																																		
■ Расход материала теоретический, без учета потерь при нанесении	110-120 g/m ² , толщина ЛКП 40 µm после добавления отвердителя																																		
■ Приведенные свойства были проверены для материала указанного цвета	Оттенок цвета от WU9151RW2470																																		
Подложка	■ Грунтовка ■ ABS (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол)																																		

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.



EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe WU9151RHU448

	■ PVC (Поливинилхлорид)	
Подготовка поверхности	■ На поверхности подложки не должно быть различных загрязнений, например таких как: масла, жиры, ржавчина, железная окалина, вальцовочные пленки, воски, остатки литевых смазочных материалов, ПАВ. Для определения свойств ЛКП на определенной подложке мы рекомендуем сделать предварительные испытания.	
Система ЛКП	■ Подложка	Грунтовка - катафорез
	■ грунтовка	WU1995KM2413 Смесовое соотношение 10:1/HU0448 Толщина ЛКП 60 µm
	■ Финишный слой	WU9151RW2470 Смесовое соотношение 4:1/ HU0448 Толщина ЛКП 40 µm
Механические испытания	■ метод надрезов решеткой DIN EN ISO 2409	Gt 0
Стойкость	■ Климатический тест - водяной туман DIN EN ISO 6270-2 (CH)	240 часов образование пузырей 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2
	■ Соляной туман (NSS) DIN EN ISO 9227	480 часов Проникновение Wb < 1,0 mm DIN EN ISO 4628-8
	■ Температуростойкость	короткое время выдержки 120°C длительное время выдержки 70°C
	■ Химстойкость	Необходимость проведения испытаний для каждого химиката отдельно при необходимой концентрации и температуре.
Технология применения	■ Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой. Толщина ЛКП не должна быть больше 80 мкм - для предотвращения образования пузырей	
	■ Температура объекта	10-30 °C
	■ Время «жизни» композиции	Температура окружающей среды 18-22 °C относительная влажность 40-60 %
	■ Время жизнеспособности	max. 4 Час./ 20 °C Завершение времени жизнеспособности не определяется по гелеобразованию. Время жизнеспособности может сократиться при увеличении температуры материала или давления.
	■ Airmix - нанесение	30-60 sec./ 4 мм диаметр отверстия (DIN 53211) Сопло 0,23 мм угол распыления 40° Давление материала 80 barü Давление воздуха при распылении 3
	■ Пневматическое нанесение	30-50 Sec./ 4 мм диаметр отверстия (DIN 53211) Сопло 1,5 мм Давление распыления 3 bar
	■ Валик/кисть	Вязкость при поставке



EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe WU9151RHU448

	■ Нанесение следующих слоев	возможно при использовании материалов на такой же основе, но необходимо учитывать время промежуточной сушки
	■ Очистка рабочих инструментов	Неотвержденный материал удаляется с помощью воды или с помощью смеси воды и 5-10% очистителя 400916. Засохший материал удалить с помощью очистителя 400424.
	■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры безопасности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.	
Отверждение	■ Отверждение на воздухе	при 20AC, 50% относительной влажности с движением воздуха
	■ Время высыхания "от пыли"	через 60 мин. (Степень отверждения 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Время высыхания «до отлипа»	через 8 Час. (Степень отверждения 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Полное отверждение	через 8 дней (день) (твёрдость по маятнику/ DIN EN ISO 1522
	■ Промежуточная сушка	60 мин./ 20 °C
	■ Отверждение под действием температуры	возможность отверждения до 80°C
Срок хранения	■ В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	
Специальные указания	■ EFD-Информация Следующую техническую информацию Вы можете взять из листа безопасности. 109 + 111	
	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.	