

FREIOPLAST-hidro zast. premaz

WL1525L


Svojstva	- Vodotopljiva jednoslojna boja - monolajer - Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija - Brzo zasušenje - Pogodna za drvene proizvode	
Tehničko / Fizikalni Podaci	- Osnova vezivnog sredstva - Ton boje - Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813 - Viskozitet - Razrjeđivač - pH vrijednost - Gustoća teoretska vrijednost - Suha tvar teoretska vrijednost - Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost - Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije - Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	- Akrilat-stiren kopolimer - Svi uobičajeni tonovi boje - mat 45-56 pod kutem 85° 500-1000 mPa.s/ Vreteno 4 60 okretaja/ min. - demineralizirana voda 8,5-9,1 0,95-1,05 g/ml 16-21 % 125-145 ml/kg 550-600 g/m², Debljina nanosa 80 µm - Barvna nijansa od WL1525LH3059
Podlaga	Drvo	
Pretpriprema	Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.	
Prijedlog zaštitnog sastava	- Podlaga - Završna boja	- Drvo - WL1525LH3059 Spessore del film secco 60 µm
Mehanička ispitivanja	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprema i upotreba	- Prije upotrebe dobro promiješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu preliti / pokriti sa vodom. - Temperatura objekta - Uslovi kod upotrebe - Prskanje - airless - Prskanje - visoki pritisak	10-30 °C - Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % - u dobavnom viskozitetu Dizna 11 mm Kut 40° Pritisak materijala 140 bar 40-50 Sek./ 4 mm Izlazne čašice (DIN 53211) Dizna 1,4 mm Pritisak boje 3,5 bar

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOPLAST-hidro zast. premaz WL1525L

	■ Mogućnost prelakiranja, postrojenju spr sa istom kvalitetom moguće tek nakon matiranja / suhoši ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventualno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razređivač 400424. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
	■ Zračno sušenje kod 20 °C, 40-70 % relativne vlažnosti sa kretanjem vazduha ■ Prašno suho posle 15 min (stupanj suhoće 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Trvrdo na dodir posle 1 sati (stupanj suhoće 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Potupno suho po 17 danima (njenjaoni prigušivač / DIN EN ISO 1522) ■ Sušenje v peći do 70°C moguće
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.
Uvjeti ispitivanja	■ EFD-Info Druge tehničke informacije možete uzeti sa EFD Info lista Br. 111 ■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.