



FREIOTHERM-ATL-Anti-corrosione

WA4794HL1820

Proprietà	■ Vernice monocomponente per anafresi ■ Applicazione per es. nel settore arredamento funzionale e da magazzino ■ Pasta per rabbocco, parzialmente neutralizzata ■ Sistema monostrato ■ Buona protezione dalla corrosione														
Dati tecnici / fisici	<table> <tr> <td>■ Base del legante</td><td>Resina acrilica, modificata</td></tr> <tr> <td>■ Colore</td><td>lenzen grigio jumbo conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251</td><td>63-67 %</td></tr> <tr> <td>■ Densità determinazione teorica</td><td>1,18 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>35-40</td></tr> <tr> <td>■ Viscosità</td><td>3000-8000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Spessore dello strato di prova</td><td>3-8 µm</td></tr> </table>	■ Base del legante	Resina acrilica, modificata	■ Colore	lenzen grigio jumbo conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)	■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	63-67 %	■ Densità determinazione teorica	1,18 g/cm ³	■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880	35-40	■ Viscosità	3000-8000 mPa.s	■ Spessore dello strato di prova	3-8 µm
■ Base del legante	Resina acrilica, modificata														
■ Colore	lenzen grigio jumbo conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)														
■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	63-67 %														
■ Densità determinazione teorica	1,18 g/cm ³														
■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880	35-40														
■ Viscosità	3000-8000 mPa.s														
■ Spessore dello strato di prova	3-8 µm														
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	■ Pre-trattamento La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. ■ Brillantezza DIN EN ISO 2813 ■ Valore pH ■ Conduttanza ■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251 ■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880 ■ Contenuto di solventi organici ■ Temperatura del bagno ■ Tempo di rivestimento ■ Tensione di deposito ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.														
Durata di stoccaggio	■ 1 turn-over/anno														

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

**FREIOTHERM-ATL-Anti-corrosione**
WA4794HL1820

Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C.

Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Note speciali■ **Condizioni di esecuzione della prova**

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.