



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4000HRU999

Lastnosti	■ Anodno ločljiva 2K-elektro potopna barva ■ Uporaba, npr. v panogi Funkcionalno pohištvo in skladiščna tehnika ■ Prozorna pasta, popolnoma nevtralizirana										
Tehnično / Fizikalni Podatki	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnega sredstva</td><td>Akrilna smola</td></tr> <tr> <td>■ Barvni ton</td><td>brezbarvna</td></tr> <tr> <td>■ Suha snov DIN EN ISO 3251</td><td>38-42 %</td></tr> <tr> <td>■ Gostata teoretična določitev</td><td>1,02 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880</td><td>47-54</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola	■ Barvni ton	brezbarvna	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	38-42 %	■ Gostata teoretična določitev	1,02 g/cm ³	■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	47-54
■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola										
■ Barvni ton	brezbarvna										
■ Suha snov DIN EN ISO 3251	38-42 %										
■ Gostata teoretična določitev	1,02 g/cm ³										
■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	47-54										
Priprava in uporaba Odkvisno od naprave in objekta	■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. ■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.										
Obstojnost pri skladiščenju	■ 1 izmenjava na leto V originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.										
Posebna opozorila	■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.										