



FREIOTHERM-ATL-Raschreaktiv

WA4798HRU712

Свойства	■ 1-К анафорезная грунтовка ■ Область применения, например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника) ■ Паста для корректировки, частично нейтрализованная ■ Грунтовка														
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>basaltgrau RAL 7012 Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>68-72 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,236 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880</td><td>25-32</td></tr> <tr> <td>■ Вязкость</td><td>5000-10000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Толщина покрытия</td><td>20-25 µm</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Акриловая смола	■ Цвет	basaltgrau RAL 7012 Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,236 g/cm ³	■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	25-32	■ Вязкость	5000-10000 mPa.s	■ Толщина покрытия	20-25 µm
■ Связующие - основы	Акриловая смола														
■ Цвет	basaltgrau RAL 7012 Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL														
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Плотность теоретически определяемая	1,236 g/cm ³														
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	25-32														
■ Вязкость	5000-10000 mPa.s														
■ Толщина покрытия	20-25 µm														
Механические испытания	■ на железofосфате ■ метод надрезов решеткой DIN EN ISO 2409 - Gt 0														
Стойкость	■ на железofосфате ■ Климатический тест - водяной туман DIN EN ISO 6270-2 (CH) 504 часов проникновение Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8														
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окислы и прокатной окислы, воска и других разделяющих смазок. ■ Глянец DIN EN ISO 2813 30-50 угол 60° ■ pH-Значение 8,0-9,0 ■ Удельная электропроводность 900-1300 µS/cm ■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251 11-13 % ■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880 40-45 mg/g ■ Доля органических растворителей 0,8-2,0 % ■ Температура ванны 24-27 °C ■ Время нанесения 60-180 Секунд ■ Напряжение 70-200 Вольт														

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.



FREIOTHERM-ATL-Raschreaktiv

WA4798HRU712

	■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
Отверждение	■ Температура объекта Рекомендуемая температура отверждения 30 мин./120 °C Условия отверждения с хорошими конечными результатами
Срок хранения	■ 1 Turn-over/Год В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.
Специальные указания	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.