



FREIOPLAST-vizes élvédo

WL1525H

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható egyrétegű lakk - Felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál - Gyors száradás - Alkalmas faalapanyaghoz	
Műszaki / Fizikai Adatok	- Gyanta Acrylat-Styrol-Copolymer - Szín Minden közkedvelt színárnyalat - Fényesség DIN EN ISO 2813 selyemmatt Szög ° - Viszkózitás 6000-6500 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc - Hígítás ásványmentesített víz - pH-érték 8,7-9,3 - Sűrűség számolt 1,05-1,15 g/ml - Szilárdanyagtartalom számolt 26-31 % - Szilárdtest-térfogat számolt 170-180 ml/kg - Felhasználás elméleti, veszteség nélkül 440-470 g/m², Rétegvastagság 80 µm - Hivatkozási szín a megadott értékhez Szín WL1525HP1697	
Alapfelület	Fa	
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl.: olaj, zsír, vaksz, és választóanyag. Azért, hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen, egy elővizsgálat ajánlott.	
Felépítési javaslat	- Alapfelület Fa - Fedőlakk WL1525HP1697 Száras rétegvastagság 60 µm	
Mechanikai vizsgálat	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Alkalmazás / felhasználás	- Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. - Tárgyhőmérséklet 10-30 °C - Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-25 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % - Henger / kenés szállítási viszkozitás - Átfesthetőség azonos minőségben lehetséges, korábban mattos száradás szerint - A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás.	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOPLAST-vizes élvédo

WL1525H

	A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerekkel tisztíthatók pl.: EFD 400424 higító.	
	Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	
Kikeményedés	Levegőn száradás	20 °C, 40-70 % relatív nedvességtartalom a levegőmozgással
	Porszáradás	45 perc Után (száradásifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	Fogás száraz	után 3 Óra. (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	Átszáradás	nap Után 17 (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	Kemencehőmérséklet	70°C -ig lehetséges
Tárolhatóság	Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
	Különleges megjegyzések EFD-Info További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 111 Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	