



EFDEDUR-indurente ad acqua

HU0700

Proprietà	■ Catalizzatore per rivestimenti poliuretanici ■ Standard	
Dati tecnici / fisici	■ Base del legante	Poliisocianato alifatico
	■ Colore	Chiaro/trasparente
	■ Viscosità DIN 53211 (ex)	Tempo di efflusso 12-15 secondi viscosimetro a efflusso 4 mm
	■ Densità determinazione teorica	1,00-1,10 g/ml
	■ Corpi solidi determinazione teorica	56-58 %
	■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	505-525 ml/kg
Lavorazione e applicazione	■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua.	
	■ Condizioni di lavorazione	Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Il catalizzatore non è miscibile con acqua! La pulizia va eseguita con solventi organici.
	■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.	
Durata di stoccaggio	■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	
Note speciali	■ Condizioni di esecuzione della prova Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica	