


EFDEDUR-Strukturna pokrivna WU1008S/HU0208


Lastnosti	■	Vodotopen 2K premaz	
	■	Uporaba, npr. v panogi Izdelava strojev in naprav	
	■	Strukturni efekt	
	■	Hitro zasušenje	
	■	Možno pospešeno sušenje	
	■	Dobra odpornost na kemikalije	
	■	Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine	
	■	Dobra stabilnost glede zatekanja	
	Tehnično / Fizikalni Podatki	■	Osnova vezivnega sredstva
■		Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
■		Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	svilnato sijajna 55-70 pod kotom 60° Stopnja sijaja je zelo odvisna od strukture. Navedene vrednosti se naslanjajo na gladko, rahlo strukturno površino.
■		Viskoznost	1000-1200 mPa.s/ Vreteno 3 60 obratov/ min.
■		Trdilec	HU0208 glejte tehnični list
■		Mešalno razmerje	Utežno 5:1
■		Mešalno razmerje	Volumsko 4,3:1
■		Redčilo	deminiralizirana voda
■		pH vrednost	7-9
■		Gostata teoretična določitev	1,23-1,46 g/ml
■		Gostata teoretična določitev	1,19-1,36 g/ml po dodatku trdilca
■		Suha snov teoretična določitev	56-67 %
■		Suha snov teoretična določitev	59-64 % po dodatku trdilca
■		Volumen trdnih delcev teoretična določitev	420-475 ml/kg
■		Volumen trdnih delcev teoretična določitev	420-510 ml/kg po dodatku trdilca
■		Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	150-160 g/m², Debelina nanosa 80 µm
■		Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WU1008SS2710
Podlaga	■	Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine	

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



EFDEDUR-Strukturna pokrivna WU1008S/HU0208

	■ Temeljna barva																						
Predhodna obdelava	■ Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje																						
Predlog zaščitnega sistema	<table> <tr> <td>■ Podlaga</td><td>na železofosfatirano jekleno pločevino</td></tr> <tr> <td>■ Pokrivna barva</td><td>WU1008SS2710 Mešalno razmerje 5:1/ HU0208 Debelina suhega sloja 80 µm</td></tr> </table>	■ Podlaga	na železofosfatirano jekleno pločevino	■ Pokrivna barva	WU1008SS2710 Mešalno razmerje 5:1/ HU0208 Debelina suhega sloja 80 µm																		
■ Podlaga	na železofosfatirano jekleno pločevino																						
■ Pokrivna barva	WU1008SS2710 Mešalno razmerje 5:1/ HU0208 Debelina suhega sloja 80 µm																						
Mehanski preizkusi	<table> <tr> <td>■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr> <tr> <td>■ Odpornost na temperaturo</td><td>Kratka obremenitev 120°C</td></tr> <tr> <td>■ Odpornost na kemikalije</td><td>Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.</td></tr> </table>	■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0	■ Odpornost na temperaturo	Kratka obremenitev 120°C	■ Odpornost na kemikalije	Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.																
■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0																						
■ Odpornost na temperaturo	Kratka obremenitev 120°C																						
■ Odpornost na kemikalije	Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.																						
Priprava in uporaba	<table> <tr> <td>■</td><td>Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 100 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.</td></tr> <tr> <td>■ Temperatura objekta</td><td>10-30 °C</td></tr> <tr> <td>■ Pogoji pri uporabi</td><td>Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %</td></tr> <tr> <td>■ Uporabnost</td><td>max. 5 ur/ 20 °C Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in / ali pod pritiskom skrajša.</td></tr> <tr> <td>■ Brizganje - Airmix</td><td>30-60 sec./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 0,33 mm Kot 30° Pritisk materiala 100 bar Pritisk razprševanja 2</td></tr> <tr> <td>■ Brizganje - Visoki pritisk</td><td>30-60 Sek./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 2 mm Pritisk barve 3 bar</td></tr> <tr> <td>■ Valjčkanje / mazanje</td><td>v dobavni viskoznosti</td></tr> <tr> <td>■ Elektrostatsko</td><td>možno, napravi prilagojeno</td></tr> <tr> <td>■ Možnost prelakiranja</td><td>z isto kvalitete možno še po matiranju / zasušenju</td></tr> <tr> <td>■ Čiščenje pripomočkov</td><td>Takoj z vodo - eventualno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.</td></tr> <tr> <td>■</td><td>Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.</td></tr> </table>	■	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 100 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.	■ Temperatura objekta	10-30 °C	■ Pogoji pri uporabi	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %	■ Uporabnost	max. 5 ur/ 20 °C Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in / ali pod pritiskom skrajša.	■ Brizganje - Airmix	30-60 sec./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 0,33 mm Kot 30° Pritisk materiala 100 bar Pritisk razprševanja 2	■ Brizganje - Visoki pritisk	30-60 Sek./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 2 mm Pritisk barve 3 bar	■ Valjčkanje / mazanje	v dobavni viskoznosti	■ Elektrostatsko	možno, napravi prilagojeno	■ Možnost prelakiranja	z isto kvalitete možno še po matiranju / zasušenju	■ Čiščenje pripomočkov	Takoj z vodo - eventualno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.	■	Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
■	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 100 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.																						
■ Temperatura objekta	10-30 °C																						
■ Pogoji pri uporabi	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %																						
■ Uporabnost	max. 5 ur/ 20 °C Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in / ali pod pritiskom skrajša.																						
■ Brizganje - Airmix	30-60 sec./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 0,33 mm Kot 30° Pritisk materiala 100 bar Pritisk razprševanja 2																						
■ Brizganje - Visoki pritisk	30-60 Sek./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 2 mm Pritisk barve 3 bar																						
■ Valjčkanje / mazanje	v dobavni viskoznosti																						
■ Elektrostatsko	možno, napravi prilagojeno																						
■ Možnost prelakiranja	z isto kvalitete možno še po matiranju / zasušenju																						
■ Čiščenje pripomočkov	Takoj z vodo - eventualno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.																						
■	Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.																						



EFDEDUR-Strukturna pokrivna WU1008S/HU0208

Utrjevanje	■ Zračno sušenje	pri 20°C, 50% relativne vlažnosti z gibanjem zraka
	■ Prašno suho	po 15 min (stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Trdno na oprijem	po 4 ur (stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Popolnoma suho	po 8 dnevih (nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522)
	■ Sušenje v peči	do 80°C možno
Obstojnost pri skladiščenju	■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	
Posebna opozorila	■ EFD-Info	Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111 + 510
	■ Preizkusni pogoji	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.