



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4124HRU916

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla	
	■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában	
	■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve	
	■ Alapozó	
	■ Horganyzott alapra	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta	Akril-Polieszter gyanta
	■ Szín	kölkekeedésfehér A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■ Sűrűség számolt	1,23 g/cm³
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	17-22
	■ Viskozitás	2000-5000 mPa.s
	■ Vizsgálati rétegvastagság	10-20 µm
Mechanikai vizsgálat	■ horganyon	
	■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 1
Tartóssági vizsgálat	■ horganyon	
	■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
	■ Korrozóvédelmi osztály DIN EN ISO 12944/ 2. rész	C 4
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdák, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	■ Fényesség DIN EN ISO 2813	40-60 szög 60°
	■ pH-érték	8,5-9,1
	■ Vezetőképesség	1200-1600 µS/cm
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	12,0-14,0 %
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	37-42 mg/g
	■ Szerves oldószertartalom	0,8-1,6 %
	■ Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	80-200 volt
■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok		

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4124HRU916


A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal



Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 14 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.