



FREIOTHERM-KTL-Spezial

WK4128HB3001

Eigenschaften

- Kathodisch abscheidbarer 2K-Elektrotauchlack
- Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär
- Pigmentpaste, vollneutralisiert
- Grundierung
- Guter Korrosionsschutz

Technische/ Physikalische Daten

■ Bindemittel-Basis	Epoxidharz, modifiziert
■ Farbton	radiatorenweiß in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL)
■ Festkörper DIN EN ISO 3251	63-67 %
■ Dichte theoretische Bestimmung	1,62 g/cm ³
■ MEQ/s-Wert VDA 621-190	30-35 mmol/100g
■ Viskosität	1300-3300 mPa.s
■ Prüfschichtdicke	8-12 µm

Mechanische Prüfung

- auf Eisenphosphatierung
- Gitterschnittprüfung
DIN EN ISO 2409 Gt 0

Beständigkeitstests

- auf Eisenphosphatierung
- Kondenswasser-Konstantklima
DIN EN ISO 6270-2 (CH) 504 Stunden
Unterwanderung Wb <1 mm
DIN EN ISO 4628-8
- Salzsprühnebelprüfung (NSS)
DIN EN ISO 9227 240 Stunden
Unterwanderung Wb <2 mm
DIN EN ISO 4628-8

Verarbeitung und Anwendung

Anlagen- und Objektabhängig

■ Vorbehandlung Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Bei höheren Anforderungen an den Korrosionsschutz empfehlen wir geeignete Konversionsverfahren (z.B. Phosphatieren).
■ Mischungsverhältnis Das Mischungsverhältnis ist abhängig von verschiedenen Faktoren und wird daher in Zusammenarbeit mit der Anwendungstechnik auf die jeweilige Anlage abgestimmt.
■ Glanzgrad DIN EN ISO 2813 70-90 Winkel 60°
■ pH-Wert 4,8-5,8
■ Leitwert 1800-2200 µS/cm
■ Festkörper DIN EN ISO 3251 17-21 %
■ MEQ/b-Wert 6,5-7,5 mmol/100 g

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.



FREIOTHERM-KTL-Spezial

WK4128HB3001

	<p>VDA 621-190</p> <p>■ Organischer Lösemittelanteil 1,3-3,0 %</p> <p>■ Badtemperatur 28-32 °C</p> <p>■ Beschichtungszeit 60-180 Sekunden</p> <p>■ Abscheidespannung 170-300 Volt</p> <p>■ Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>												
Aushärtung	<p>■ Objekttemperatur Empfohlene Einbrenntemperatur 20 Min./170 °C</p> <p>grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objekt Temperatur °C Object Temperature °C</th> <th>160</th> <th>170</th> <th>180</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	170	180	Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10	Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20
Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	170	180										
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10										
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20										
Lagerbeständigkeit	<p>■ 1 Turn-over/ Jahr.</p> <p>Im Originalgebinde mindestens 9 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.</p> <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich</p>												
Spezielle Hinweise	<p>■ Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.</p>												