

FREIOTHERM-idrolacca WO1892M

Proprietà

- Smalto per verniciatura a forno diluibile in acqua
- Applicazione per es. nel settore impiantistica/macchinari
- Resistenza ai graffi buona
- Resistenza all'acqua calda buona
- Buona adesione su acciaio e metalli non ferrosi
- Buona durezza ed elasticità

Dati tecnici / fisici

■ Base del legante	Combinazione di resina poliestere/amminica
■ Colore	Tutte le tonalità comuni
■ Brillantezza visuale	Opaco
■ Viscosità DIN 53211 (ex)	Tempo di efflusso 50-60 Secondi Viscosimetro a efflusso 4 mm
■ Diluizione	acqua demineralizzata
■ Valore pH	8,3-8,7
■ Densità determinazione teorica	1,2-1,4 g/ml
■ Corpi solidi determinazione teorica	48-60 %
■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	280-320 ml/kg
■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	250-270 g/m ² , Spessore dello strato 80 µm
■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WO1892MRA916

Substrato

- Alluminio
- Alluminio, pretrattato
- Acciaio
- Acciaio - con substrati zincati è necessaria una verifica preliminare
- Acciaio, substrati passivati o pretrattati

Pre-trattamento

- La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. Per accertare la compatibilità dei tipi di vernice con il substrato si consigliano delle verifiche preliminari.
- In caso di sollecitazioni elevate consigliamo: per la protezione dalla corrosione, per es. fosfatazione per l'adesione - per es. sabbiatura, decapaggio, levigatura


Proposta di configurazione

- Substrato Alluminio
- Rivestimento di base WO1892MRA916
Spessore del film secco 30 µm


Prove meccaniche

- Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409 Gt 0

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resistenza chimica 	<p>Deve essere verificata. La temperatura e la concentrazione delle sostanze chimiche influenzano notevolmente il risultato del test.</p>
Lavorazione e applicazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua. ■ Temperatura dell'oggetto ■ Condizioni di lavorazione ■ Spruzzatura ad alta pressione ■ Elettrostaticamente ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro 	<p>Lo spessore del film secco non deve superare i 40 µm - pericolo di bolle di reazione.</p> <p>10-30 °C</p> <p>Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %</p> <p>con viscosità di fabbrica Ugello: 1,4 mm Pressione di spruzzatura 3-4 bar</p> <p>possibilmente, in funzione dell'impianto</p> <p>Immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10% del peso Detergente EFD 400916 Attrezzi secchi con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza 	<p>Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.</p>
Indurimento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Essiccazione in forno ■ Temperatura dell'oggetto 	<p>30 min. / 180 °C - 15 min. / 200 °C</p> <p>Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali</p>
Durata di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C. 	<p>Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.</p>



FREIOTHERM-idrolacca WO1892M

Note speciali

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurare la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

EFD-Info

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in Info EFD N° 111

Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica