



FREIOTHERM-ATL-Korrosionsfest

WA4758HL 1454

Свойства

- 1-К анафорезная грунтовка
- Область применения, например для металлоизделий, складской и торговой техники
- Паста для корректировки, частично нейтрализованная
- Однослойная система
- Высокая коррозионная стойкость

Технико/физические характеристики

■ Связующие - основы	Модифицированная акриловая смола
■ Цвет	lenzengrau Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	63-67 %
■ Плотность теоретически определяемая	1,18 g/cm³
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	35-40
■ Вязкость	3000-8000 mPa.s
■ Толщина покрытия	3-8 µm

Технология применения

В соответствии с оборудованием и типом изделия

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окалины и прокатной окалины, воска и других разделяющих смазок.

■ Глянец DIN EN ISO 2813	15-35 угол 60°
■ pH-Значение	8,5-9,5
■ Удельная электропроводность	1400-1700 µS/cm
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	14-17 %
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	55-80 mg/g
■ Доля органических растворителей	1,0-3,5 %
■ Температура ванны	24-27 °C
■ Время нанесения	1-10 Секунд
■ Напряжение	100-200 Вольт

Указания по обеспечению охраны труда

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.



FREIOTHERM-ATL-Korrosionsfest

WA4758HL 1454

Срок хранения

- 1 Turn-over/Год

В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C.
Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.

Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован.
Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.

Специальные указания

■ Условия испытаний

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270.
Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.
Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.