



FREIOPLAST-Hydro-Kantskydd

WL1525H

Egenskaper	- Vattenspädbar enskiktsslack - Användning inom t.ex. bygg- och sanitärsektorn - Snabb yttork - Lämplig för trä	
Tekniska/ Fysikaliska data	- Bindemedelsystem: Akrylat-styrol copolymer - Kulör: Alla gängse kulörer - Glans DIN EN ISO 2813: halvmatt vinkel ° - Viskositet: 6000-6500 mPa.s/ Spindel 5 vid 60 Varv/ Min. - Förtunning: avjonat vatten - pH-värde: 8,7-9,3 - Densitet teoretisk bestämning: 1,05-1,15 g/ml - Torrhalt teoretisk bestämning: 26-31 % - Volymtorrhalt teoretisk bestämning: 170-180 ml/kg - Materialåtgång teoretisk, utan applikationsförlust: 440-470 g/m², Skiktjocklek 80 µm - Referenskulör till angivna värden: Kulör från WL1525HP1697	
Underlag	Trä	
Förbehandling	Underlaget måste vara fritt från föroreningar som påverkar vidhäftningen, t.ex. oljor, fetter och släppmedelsrester. Test av färgkvalitetens lämplighet på avsett underlag bör göras innan arbetet påbörjas.	
Systemförslag	- Underlag: Trä - Täckfärg: WL1525HP1697 Torr filmtjocklek 60 µm	
Mekanisk provning	Gittersnitt DIN EN ISO 2409: Gt 0	
Applicering och användning	- Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan förses med en tunn spegel av vatten. - Objekttemperatur: 10-30 °C - Appliceringstemperatur: Rumstemperatur 18-25 °C relativ luftfuktighet 40-60 % - Rollning/ Penselstrykning: vid leveransviskositet - Överlackerbarhet: med samma kvalitet möjlig, tidigast efter en matt yta	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOPLAST-Hydro-Kantskydd

WL1525H

	■ Rengöring av utrustning	Omgående med vatten - ev. med tillsats av 5-10 vikt % EFD-Rengöringsmedel 400916. Intorkad färg måste rengöras med org. lösningsmedel, t.ex. EFD-förtunning 400424.
	■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.	
Härdning	■ Lufttorkning	vid 20 °C, 40-70 % relativ luftfuktighet med luftväxling
	■ Dammtorr	efter 45 Min. (Torkningsgrad 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Transporttorr	efter 3 Tim. (Torkningsgrad 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Genomhärdning	efter 17 Dagar (Pendeldämpning/ DIN EN ISO 1522)
	■ Ugnstorkning	upp till 70°C möjlig
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.	
	Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	
Speciella råd	■ EFD-Info Ytterligare teknisk information kan hämtas i respektive EFD-Info. Nr. 111	
	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.	