



FREOPOX-hidro otvrdivac HE0132

Svojstva	■ Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi ■ Standard														
Tehničko / Fizikalni Podaci	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>Desperzija tvrdih epoksi smola</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>mlječno mutna</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitet</td><td>1100-1500 mPa.s/ vreteno 4 60 okretaja/min.</td></tr> <tr> <td>■ pH vrijednost</td><td>4,0-5,0</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td><td>1,07-1,13 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar teoretska vrijednost</td><td>52-54 %</td></tr> <tr> <td>■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost</td><td>420-440 ml/kg</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnog sredstva	Desperzija tvrdih epoksi smola	■ Ton boje	mlječno mutna	■ Viskozitet	1100-1500 mPa.s/ vreteno 4 60 okretaja/min.	■ pH vrijednost	4,0-5,0	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,07-1,13 g/ml	■ Suha tvar teoretska vrijednost	52-54 %	■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost	420-440 ml/kg
■ Osnova vezivnog sredstva	Desperzija tvrdih epoksi smola														
■ Ton boje	mlječno mutna														
■ Viskozitet	1100-1500 mPa.s/ vreteno 4 60 okretaja/min.														
■ pH vrijednost	4,0-5,0														
■ Gustoća teoretska vrijednost	1,07-1,13 g/ml														
■ Suha tvar teoretska vrijednost	52-54 %														
■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost	420-440 ml/kg														
Priprema i upotreba	■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prekriti / pokriti sa vodom. ■ Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 % ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventualno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.														
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.														
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.														