



FREIOTHERM-KTL-pH-Korrektor

300135

Tulajdonságok	■ Semlegesítőanyag elektromártólakkokhoz	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Szín	színtelen
	■ Sűrűség számolt	1,06 g/cm³
	■ Viskozitás DIN 53211 (Egykori)	10-20 másodperc 4mm átfolyó/mérőpohárral
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Eljárásutasítások	Közvetlenül az medencébe nem adagolható be ! A jó átkeveredés érdekében a túlfolyóba/duzzasztóba vagy keverőcsőbe adagolja be ! Az eljárási utasítások a különböző faktoroktól függnnek és ehhez az alkalmazástechnikussal a mindenkor festőbrendezésről való egyeztetés szükséges.
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	