



FREIOTHERM-emalia wodna WO1875V

Właściwości	- Wodorozcieńczalny lakier piecowy - Zastosowanie np. w branży samochodowej - Dobra odporność mechaniczna		
Dane techniczne	- Baza - Kolor - Stopień połysku wizualnie - Lepkość DIN 53211 (poprzednia) - Rozcieńczalnik - Wartość pH - Gęstość wartość teoretyczna - Części stałe wartość teoretyczna - Części stałe objętościowo wartość teoretyczna - Wydajność teoretyczna teoretycznie, bez straty aplikacji - Referencje dla koloru w/g podanej specyfikacji	- Związek z Żywicy Akrylowej, Poliestrowej i Aminowej - Wszystkie powszechnie stosowane kolory - półmat - Czas wypływu 30-37 sekund 4 mm kubek wypływowy - woda zdeminalizowana 8,2-8,5 1,07-1,17 g/ml 37-45 % 285-295 ml/kg 65-70 g/m², Grubość warstwy 20 µm - Kolor WO1875VDB13A	
Powierzchnia	Gruntowane farbą katalforetyczną		
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia musi być wolna od wszelkich przywierających materiałów np. oleje, tłuszczy, rdza, zgorzelina, naskórek walcowniczy, pozostałości po woskach i środkach antyadhezyjnych. Zaleca się wykonanie testu próbnego w celu sprawdzenia na powierzchni przydatności jakości lakieru. Chromianowanie lub wolne od chromu powłoki konwersyjne		
System	- Powierzchnia - Podkład - lakier nawierzchniowy	- na blaszce stalowej poddanej fosforowaniu żelazowemu - KTL-Grundierung Grubość warstwy suchej 15-25 µm - WO1875VDB13A Grubość warstwy suchej 20 µm	
Technologia i zastosowanie	- Przed zastosowaniem dobrze wymieszać (np. w mieszalniku). Aby uniknąć tworzenia się "kożucha", powierzchnie pokryć wodą. - Temperatura obiektu - Warunki nakładania farby - Natrysk - wysokie ciśnienie		20-30 °C - Temperatura pomieszczenia 15-25 °C względna wilgotność powietrza 50-70 % - lepkość dostawcza Dysza: 1,2 mm Nacisk natrysku 4 bar

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.



FREIOTHERM-emalia wodna WO1875V

	■ Elektrostatycznie	możliwy, charakterystyczny dla urządzenia
	■ Czyszczenie narzędzi	Natychmiast wodą, ewentualnie z dodatkiem 5-10% (procent wagowy) środkiem czyszczącym 400916. Wysuszone narzędzia organicznymi rozpuszczalnikami, np. EFD rozcieńczalnik 400424.
	■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia oraz środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.
Utwardzanie	■ Suszenie piecowe	10 min./ 150 °C - 15 min./ 140 °C
	■ Temperatura obiektu	okno piecowe na prośbę
Magazynowanie	■ W oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25° C	Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.
		Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.
Wskazówki specjalne	■ Warunki specjalne	Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
		Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.