



FREIOTHERM-hidro lak boja WO1800H

Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušeca boja - Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija - Dobra otpornost na kondenznu vlagu - Dobra prionjivost na čelik i neželjezne metale - Za vanjsku upotrebu - Dobra tvrdoća i elastiцитet	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Kombinacija iz akrilatnih / poliesterskih / amino smola
	Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje
	Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813	svilenkasto mat 45-60 pod kutem 60°
	Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme isteka 16-25 Sekundi Mjerna čaša 4 mm
	Razrjeđivač	demineralizirana voda
	pH vrijednost	8,3-8,7
	Gustoća teoretska vrijednost	1,15-1,25 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	34-38 %
	Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	220-230 ml/kg
	Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije	150-170 g/m², Debljina nanosa 40 µm
	Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Barvna nijansa od WO1800HRA905
Podlaga	čelik	
Pretpriprema	- Površina materiala mora biti bez materiala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitete nanosa za različite podlage preporučujemo preliminarne pokuse. Kod viših zahtjeva zaštite predlažemo: - za višu antikorozivnu zaštitu npr. fosfatiranje - za bolju prionjivost npr. peskarenje, bajcanje, brušenje	
Prijedlog zaštitnog sastava	Podlaga	na čisti čelični lim
	Završna boja	WO1800HRA905 Spessore del film secco 30 µm
Mehanička ispitivanja	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promiješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu preliti / pokriti sa vodom. Debljina nanosa ne smije prekoračiti 40 µm - opasnost od formacije reakcijskih mjehura.	



FREIOTHERM-hidro lak boja WO1800H

	■ Temperatura objekta	10-30 °C
	■ Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %
	■ Uranjanje	16-25 Sek./ 4 mm Izlazne čašice (DIN 53211)
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
	■ Sušenje v peći	20 min. / 160 °C - 10 min. / 180 °C
	■ Temperatura objekta	zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama
		
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 9 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	