



FREIOTHERM-KTL-Speciale

WK4126HK2863

Proprietà

- Vernice bicomponente per cataforesi
- Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari
- Pasta in pigmento, completamente neutralizzata
- Fondo
- Buona protezione dalla corrosione

Dati tecnici / fisici

■ Base del legante	Resina epossidica, modificata
■ Colore	radiatoren blanco conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)
■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	63-67 %
■ Densità determinazione teorica	1,62 g/cm ³
■ Valore MEQ/s	30-35 mmol/100g
■ Viscosità	1300-3300 mPa.s
■ Spessore dello strato di prova	8-12 µm

Prove meccaniche

■ su ferro con fosfatazione	
■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Gt 0

Prove di resistenza

■ su ferro con fosfatazione	
■ Condensa continua DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 Ore Infiltrazione Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
■ Prova in nebbia salina (NSS) DIN EN ISO 9227	240 Ore Infiltrazione Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8

Lavorazione e applicazione

Dipende da impianto e oggetto

Pre-trattamento

La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco.
In caso di usi con elevata sollecitazione della resistenza alla corrosione, si consiglia un adeguato processo di conversione (ad esempio, fosfatazione).

■ Rapporto di miscelazione	6:1 WK4062 : WK4126
■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	70-90 Angolo 60°
■ Valore pH	4,5-5,5
■ Conduttanza	1500-1900 µS/cm
■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	17-19 %
■ Valore MEQ/b	6,5-7,5 mmol/100 g
■ Contenuto di solventi organici	1,3-3,0 %

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



FREIOTHERM-KTL-Speciale

WK4126HK2863

■ Temperatura del bagno	28-32 °C
■ Tempo di rivestimento	60-180 Secondi
■ Tensione di deposito	170-300 Volt

■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza


Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.

Indurimento

■ Temperatura dell'oggetto

Temperatura di cottura consigliata 20 Min./170 °C

Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali



Durata di stoccaggio

■ 1 turn-over/anno

Nei contenitori originali, almeno 9 mesi a 5-25°C.

Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Note speciali

■ Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.