



EFDEDUR-hydro structurée WU9123D/HU0448

Propriétés

- Revêtement bicomposant diluable à l'eau
- Utilisation par ex. dans la branche "construction de véhicules utilitaires"
- Structure nacrée
- Séchage rapide
- Cuisson possible
- Bonnes propriétés mécaniques
- Pour application extérieure
- Bonne stabilité

Système de peintures

- Système de peintures liquides

Pour divers applications, nous disposons d'autres solutions de revêtements où l'aspect visuel comme la brillance, la couleur ou l'état de surface s'harmonisent de manière optimale.

Données techniques et physiques


■ Liant de base	Acrylique réticulé avec Polyisocyanate
■ Teintes	Toutes les teintes standards
■ Indice de brillance visuel	mat
■ Viscosité DIN 53211 (ancien)	Temps d'écoulement 45-55 secondes 4 mm coupe
■ Durcisseur	HU0448 voir la fiche technique
■ Rapport de mélange	En poids 4:1
■ Rapport de mélange	En volume 3,7:1
■ Diluant	eau déminéralisée
■ Valeur du pH	7,5-8,5
■ Densité détermination théorique	1,03-1,23 g/ml
■ Densité détermination théorique	1,01-1,21 g/ml après ajout du durcisseur
■ Extrait sec détermination théorique	42,3-46,3 %
■ Extrait sec détermination théorique	44,7-48,7 % après ajout du durcisseur
■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	310-320 ml/kg
■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	356-376 ml/kg après ajout du durcisseur
■ Consommation théorique, sans pertes à l'application	100-120 g/m², Épaisseur 40 µm



EFDEDUR-hydro structurée WU9123D/HU0448

	■ Couleur de référence des valeurs spécifiées	Couleur de référence de WU9123DM2489
Supports	■ Apprêt	
Préparation de surface	■ Le support doit être exempt de substances anti-adhérentes comme par ex. huiles, graisses, cires et agents de démolage. Des essais préalables sont conseillés pour garantir l'adéquation de la qualité du revêtement avec le support.	
Proposition de gammes de produits	■ Supports ■ Apprêt ■ Laque de finition	sur plaque d'acier phosphatée WE1935MRU735 Rapport de mélange 8:1 HE0037/HE0041 Epaisseur du film sec 60 µm WU9123DM2489 Rapport de mélange 4:1/ HU0448 Epaisseur du film sec 50 µm
Tests mécaniques	■ Quadrillage DIN EN ISO 2409 ■ Gravillonnage DIN EN ISO 20567-1	Gt 0 Cotation 1
Tests de résistances	■ Test de condensation/ d'humidité (climat constant) DIN EN ISO 6270-2 (CH) ■ Brouillard salin (NSS) DIN EN ISO 9227 ■ Tenue à la température ■ Résistance aux produits chimiques	480 heures degré de cloquage 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2 480 heures décollement à la rayure Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8 Exposition courte 120°C Doit être vérifié. La température et la concentration des produits chimiques ont une grande influence sur les résultats des tests.
Mise en oeuvre et utilisation	■ Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse). Pour éviter la formation de la peau, couvrir avec de l'eau. Le film de peinture sec ne doit pas dépasser 80 µm - Risque de formation de bulles ■ Température de l'objet ■ Conditions de mise en oeuvre ■ Temps d'utilisation ■ Pulvérisation Airmix	10-30 °C Température ambiante 18-22 °C humidité relative 40-60 % max. 4 heures/ 20 °C La fin du temps d'utilisation n'est pas reconnaissable par une gélification. Le temps d'utilisation peut être raccourci par une température plus élevée et/ou en mise sous pression. 40-60 Sek./ 4 mm Coupe d'écoulement (DIN 53211) Buse 0,33 mm Angle 30° Pression peinture 80 bar

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



EFDEDUR-hydro structurée

WU9123D/HU0448

		Pression d'atomisation 4
■ Pulvérisation Haute Pression	30-40 Sek./ 4 mm Coupe d'écoulement (DIN 53211) Buse 1,7 mm Pression de pulvérisation 4 bar	
■ Application rouleau - pinceau	à viscosité de livraison	
■ Surlaqueage	possible avec la même qualité, au plutôt après matage de la surface	
■ Nettoyage du matériel	Immédiatement à l'eau - éventuellement avec addition de 5 -10 % en poids de nettoyant EFD- 400916. Peinture préséchée à l'aide d'un nettoyant solvanté (par ex EFD- diluant 400424)	
■ Hygiène et sécurité: préconisations		
Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.		
Conditions de polymérisation (durcissement)	■ Séchage air	à 20°C, 50% d'humidité relative avec circulation d'air
	■ Séchage hors poussière	après 60 min. (Degré de séchage 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Résistant au toucher	après 7 heures (Degré de séchage 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Séchage à cœur	après 8 jours (dureté pendulaire / DIN EN ISO 1522)
	■ Séchage four	jusqu'à 70°C possible
Stabilité au stockage	■ 12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.	
	La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	
Remarques spéciales	<p>■ EFD-Info D'autres informations techniques sont disponibles dans les info-EFD Nr. 111 + 510</p> <p>■ Conditions d'essais Toutes les déclarations sont basées par rapport aux Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.</p> <p>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</p>	