


FREIOPLAST-náter na vod. bázi

WL1710M

Vlastnosti	- Vodou ředitelný 1K nátěr - Použití např. v branži výroby vozidel - Rychlé zasychání - Rychlé prosychání - Dobrá odolnost na náraz - Dobrá pružnost - Tlumící hmota mezi dílci	
Technická/ Fyzikální Data	- Pojivová báze - Barevný odstín - Stupeň lesku DIN EN ISO 2813 - Viskozita - Ředění - pH - Hustota teoretický údaj - Pevné částice teoretický údaj - Objem pevných částic teoretický údaj - Množství nanášení teoreticky, bez aplikačních ztrát - Odstín, od něhož jsou hodnoty odvozeny	- Disperze polyuretanové pryskyřice - Všechny běžné odstíny - hluboký mat 3-10 Úhel 85° 7500-8500 mPa.s/ Vřeteno 1 60 otočení/ Min. - demi voda 8,0-8,5 1,2-1,4 g/ml 61-63 % 454-494 ml/kg 2400-2800 g/m², Tloušťka nátěru 1000 µm - Odstín WL1710MM2166
Podklad	Základováno KTL	
Předúprava	Podklad nesmí obsahovat přilnavost narušující látky jako např. oleje, mastnoty, vosky a separační zbytky. Pro zjištění vhodnosti laku pro podklad doporučujeme provést zkoušky	
Návrh skladby	- Podklad - Krycí lak	- Základováno KTL - WL1710MM2166 Tloušťka suchého filmu 1000 µm
Mechanická zkouška	- Zkouška mřížkovým řezem DIN EN ISO 2409 - Zkouška nárazem DIN EN ISO 20567-1	- Gt 0 - Charakteristická hodnota 0
Test odolnosti	Kondenzátové konstatní klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)	240 Hodin Stupeň puchýřů 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2


Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprošťují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.



FREIOPLAST-náter na vod. bázi

WL1710M

	■ Zkouška v solné mlze (NSS) DIN EN ISO 9227	240 Hodin Průnik Wb < 2 mm DIN EN ISO 4628-8
	■ Odolnost na teplotu	Krátkodobá zátěž 60°C
	■ Odolnost na chemikálie	Musí být odzkoušena. Teplota a koncentrace chemikálie má silný vliv na zkušební výsledky
Zpracování a použití	■ Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstejte vodou Tloušťka suchého filmu nesmí překročit 5000 µm - nebezpečí tvorby reaktivních bublin	
	■ Teplota objektu	10-30 °C
	■ Zpracovatelské podmínky	Pokožová teplota 18-22 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
	■ Stříkání Airless	v dodávané viskozitě Tryska 0,15 mm úhel 40° Tlak materiálu 120 barů
	■ Stříkání vysokotlakem	v dodávané viskozitě Tryska: 2 mm Tlak stříkání 3 bar
	■ Válečkování/natírání	v dodávané viskozitě
	■ Možnost přelakování	možné stejnou kvalitou nejdříve pozaschnutí do matu
	■ Čištění pracovních nástrojů	Okamžitě vodou - evtl. s přísadou 5-10 hm.% EFD-čističe 400916. Zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem 400424.
Vytvrzení	■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření pro zacházení s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.	
	■ Schnutí na vzduchu	při 20 °C, 50 % relativní vlhkosti s pohybem vzduchůh
	■ Schnutí na prach	po 30 min. (Stupeň schnutí 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Na uchopení	po 6-8 hod. (Stupeň schnutí 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Proschnutý	po 10 dnech (Tvrdost tlumením kyvadla/ DIN EN ISO 1522)
	■ Schnutí v peci	možné do 70°C
Skladování	■ V originálním obalu min. 9 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

**FREIOPLAST-náter na vod. bázi**
WL1710M**Speciální pokyny**■ **EFD-Info**

Další technické informace můžete získat v EFD-Info.
Č. 111 + 510

■ **Zkušební podmínky**

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.
Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.