



FREIOTHERM-ATL-bezrozpouštedel

WA4806HL1866

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži funkčního nábytku a skladovací techniky ■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná ■ Jednovrstvý systém														
Technická/ Fyzikální Data	<table> <tr> <td>■ Pojivová báze</td><td>Akrylová pryskyřice</td></tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td><td>lenzen hnedá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</td><td>41-45 %</td></tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td><td>1,10 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>28-35</td></tr> <tr> <td>■ Viskozita</td><td>1000-5000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Zkušební tloušťka vrstvy</td><td>3-8 µm</td></tr> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	lenzen hnedá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	41-45 %	■ Hustota teoretický údaj	1,10 g/cm ³	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	28-35	■ Viskozita	1000-5000 mPa.s	■ Zkušební tloušťka vrstvy	3-8 µm
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice														
■ Barevný odstín	lenzen hnedá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)														
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	41-45 %														
■ Hustota teoretický údaj	1,10 g/cm ³														
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	28-35														
■ Viskozita	1000-5000 mPa.s														
■ Zkušební tloušťka vrstvy	3-8 µm														
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. ■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813 <td>10-30 úhel 60°</td>	10-30 úhel 60°													
■ pH	8,8-9,3														
■ Vodivost	1200-1800 µS/cm														
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	12-17 %														
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	48-70 mg/g														
■ Podíl organických rozpouštědel	0,8-3,0 %														
■ Teplota lázně	24-27 °C														
■ Doba nanášení	1-10 sekund														
■ Napětí odlučování	100-260 volt														
Skladování	■ 1 obrat/rok V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po														

**FREIOTHERM-ATL-bezrozpouštedel**
WA4806HL1866

uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny■ **Zkušební podmínky**

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.