



EFDEDUR-tvrdidlo pro hydro-lak

HU0448

Vlastnosti	- Tužidlo pro polyuretanové nátěry - Standard	
Technická/ Fyzikální Data	Pojivová báze	Alifatický polyisocyanát
	Barevný odstín	čirý/transparentní
	Viskozita DIN 53211 (původně)	12-15 sekund 4 mm výtokový pohárek
	Hustota teoretický údaj	1,00-1,06 g/ml
	Pevné částice teoretický údaj	56-57 %
	Objem pevných částic teoretický údaj	483-503 ml/kg
Zpracování a použití	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou	
	Zpracovatelské podmínky	Pokožová teplota 18-25 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
	Čištění pracovních nástrojů	Tužidla jsou nesmísitelná s vodou ! Čištění nutné provést organickým rozpouštědlovým čističem.
	Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.	
Skladování	V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	
Speciální pokyny	Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270 Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci	