



EFDEDUR-Edzo vizes lakkhoz HU0182

Tulajdonságok	■ Lassú beállítás ■ Standard												
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>aliphatisches Polyisocyanat</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>Színtelen / transzparens</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitás DIN 53211 (Egykori)</td><td>Kifolyási idő 13-17 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,00-1,06 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>56-57 %</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>483-503 ml/kg</td></tr> </table>	■ Gyanta	aliphatisches Polyisocyanat	■ Szín	Színtelen / transzparens	■ Viskozitás DIN 53211 (Egykori)	Kifolyási idő 13-17 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral	■ Sűrűség számolt	1,00-1,06 g/ml	■ Szilárdanyagtartalom számolt	56-57 %	■ Szilárdtest-térfogat számolt	483-503 ml/kg
■ Gyanta	aliphatisches Polyisocyanat												
■ Szín	Színtelen / transzparens												
■ Viskozitás DIN 53211 (Egykori)	Kifolyási idő 13-17 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral												
■ Sűrűség számolt	1,00-1,06 g/ml												
■ Szilárdanyagtartalom számolt	56-57 %												
■ Szilárdtest-térfogat számolt	483-503 ml/kg												
Alkalmazás / felhasználás	■ Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel) . A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. ■ Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-25 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % ■ A munkaberendezések tisztítása Az Edző nem keverhető vízzel! A tisztítás organikus oldószerrel kell megtörténnjen. ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.												
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.												
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.												