

FREIOTHERM-hidro osn. premaz

WO1870H


Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušea boja - Primjena npr. panozi Automobili - Dobra otpornost na udarce kamenja - Moguće prelakiranje sa prašnim bojama	
Tehničko / Fizikalni Podaci	- Osnova vezivnog sredstva - Ton boje - Stupanj sjaja vizualno - Viskozitet DIN 53211 (bivši) - Razrjeđivač - pH vrijednost - Gustoća teoretska vrijednost - Suha tvar teoretska vrijednost - Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost - Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije - Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	- Kombinacija iz akrilatnih / poliesterskih / amino smola - Svi uobičajeni tonovi boje - svilenkasto mat - Vrijeme isteka 30-40 Sekundi Mjerna čaša 4 mm - demineralizirana voda 8,0-9,0 1,18-1,20 g/ml 37-43 % 220-240 ml/kg 80-90 g/m², Debljina nanosa 20 µm - Barvna nijansa od WO1870HRU740
Podlaga	Aluminij	
Pretpriprema	Površina materiala mora biti bez materiala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitete nanosa za različite podloge preporučujemo preliminarne pokuse. Kromatiranje ili odgovarajuć beskrumni konverzijski nanosi.	
Prijedlog zaštitnog sastava	- Podlaga - Temeljna boja - Osnovna boja - Prozirni lak	- Aluminij - WO1870H Debljina suhoga filma 20 µm - WO1869H Debljina suhoga filma 20 µm - PY1005BRA999 Debljina suhoga filma 90 µm
Mehanička ispitivanja	- Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409 - Udarni preiskus DIN EN ISO 20567-1	- Gt 0 - broj <2
Priprema i upotreba	- Prije upotrebe dobro promiješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom. - Temperatura objekta	
	15-35 °C	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-hidro osn. premaz WO1870H

	■ Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 15-25 °C relativna vlaga 50-70 %
	■ Elektrostatski	moгуće, postrojenju prilagodjeno
	■ ESTA - visoko rotacijski	u dobavnom viskozitetu
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za чишćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
	Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
	■ Medjusušenje	10 min./ 120 °C
	■ Sušenje v peći	10 min. / 180 °C - 20 min. / 160 °C
	Temperatura objekta Dijagram sa uslovima sušenja prema upitu	
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	