



FREOPOX-hidro otvrdivac HE0937

Svojstva	■ Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi ■ Sa "flush rust" dodatkom	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva	poliamin
	■ Ton boje	žućkasta
	■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 45-65 sekundi mjerna čaša 4 mm
	■ pH vrijednost	10,5-11,5
	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,00-1,06 g/ml
	■ Suha tvar teoretska vrijednost	40-42 %
	■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	350-370 ml/kg
Priprema i upotreba	■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom. ■ Uslovi kod upotrebe	
		Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja	
	Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	