


FREIOTHERM-hidro lak boja WO1875V

Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušeća boja - Primjena npr. panozi Automobili - Dobra mehanska postojanost	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Kombinacija iz akrilatnih / poliesterskih / amino smola
	Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje
	Stupanj sjaja vizualno	svilenkasto mat
	Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme isteka 30-37 Sekundi Mjerna čaša 4 mm
	Razrjeđivač	deminiralizirana voda
	pH vrijednost	8,2-8,5
	Gustoća teoretska vrijednost	1,07-1,17 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	37-45 %
	Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	285-295 ml/kg
	Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije	65-70 g/m², Debljina nanosa 20 µm
	Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Barvna nijansa od WO1875VDB13A
Podlaga	KTL-grundirano	
Pretpriprema	Površina materiala mora biti bez materiala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitete nanosa za različite podlage preporučujemo preliminarne pokuse. Kromatiranje ili odgovarajuć beskromni konverzijski nanosi.	
Prijedlog zaštitnog sastava	Podlaga	na željezofosfatirani čelični lim
	Temeljna boja	KTL-Grundierung Debljina suhoga filma 15-25 µm
	Završna boja	WO1875VDB13A Spessore del film secco 20 µm
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.	
	Temperatura objekta	20-30 °C
	Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 15-25 °C relativna vlaga 50-70 %
	Prskanje - visoki pritisak	u dobavnom viskozitetu Dizna: 1,2 mm Pritisak boje 4 bar
	Elektrostatski	moгуće, postrojenju prilagodjeno



FREIOTHERM-hidro lak boja WO1875V

	- Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424. Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
	- Sušenje v pečci 10 min. / 150 °C - 15 min. / 140 °C Temperatura objekta Dijagram sa uslovima sušenja prema upitu
Postojanost kod skladištenja	U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.
Uvjeti ispitivanja	Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.