



FREOPOX-Hydro-Tvrdidlo HE0120

Vlastnosti	- Tužidlo pro epoxi nátěry - Standard	
Technická/ Fyzikální Data	Pojivová báze	Polyamin
	Barevný odstín	žlutavý
	Viskozita	8000-9000 mPa.s/ vřeteno 6 otočení 60/Min.
	pH	8,7-9,7
	Hustota teoretický údaj	1,03-1,06 g/ml
	Pevné částice teoretický údaj	45-47 %
	Objem pevných částic teoretický údaj	453-473 ml/kg
Zpracování a použití	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou	
	Zpracovatelské podmínky	Pokojeová teplota 18-25 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
	Čištění pracovních nástrojů	Okamžitě vodou - evtl. s přísadou 5-10 hm.% EFD-čističe 400916. Zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem 400424.
	Pokyny k ochraně práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Skladování	V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	
Speciální pokyny	Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270 Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci	