



EFD-vizes javítófesték WL1004H

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható 1K bevonatrendszer - Felhasználás pl. gépiparban, készülékgyártásban - Kisebb szállítási és szerelés közbeni felületi sérülések kijavítására																						
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Acrylat-Styrol-Copolymer</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>Minden közkedvelt színárnyalat</td></tr> <tr> <td>Fényesség vizuális</td><td>selyemmatt</td></tr> <tr> <td>Viszkozitás</td><td>3000-5000 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc</td></tr> <tr> <td>Hígítás</td><td>ásványmentesített víz</td></tr> <tr> <td>pH-érték</td><td>8,4-8,7</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,05-1,25 g/ml</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>34-42 %</td></tr> <tr> <td>Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>275-285 ml/kg</td></tr> <tr> <td>Felhasználás elméleti, veszteség nélkül</td><td>135-145 g/m², Rétegvastagság 40 µm</td></tr> <tr> <td>Hivatkozási szín a megadott értékhez</td><td>Szín WL1004HT2132</td></tr> </table>	Gyanta	Acrylat-Styrol-Copolymer	Szín	Minden közkedvelt színárnyalat	Fényesség vizuális	selyemmatt	Viszkozitás	3000-5000 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc	Hígítás	ásványmentesített víz	pH-érték	8,4-8,7	Sűrűség számolt	1,05-1,25 g/ml	Szilárdanyagtartalom számolt	34-42 %	Szilárdtest-térfogat számolt	275-285 ml/kg	Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	135-145 g/m ² , Rétegvastagság 40 µm	Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WL1004HT2132
Gyanta	Acrylat-Styrol-Copolymer																						
Szín	Minden közkedvelt színárnyalat																						
Fényesség vizuális	selyemmatt																						
Viszkozitás	3000-5000 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc																						
Hígítás	ásványmentesített víz																						
pH-érték	8,4-8,7																						
Sűrűség számolt	1,05-1,25 g/ml																						
Szilárdanyagtartalom számolt	34-42 %																						
Szilárdtest-térfogat számolt	275-285 ml/kg																						
Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	135-145 g/m ² , Rétegvastagság 40 µm																						
Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WL1004HT2132																						
Alapfelület	Alapozás																						
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl.: olaj, zsír, vaksz, és választóanyag. Azért , hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott.																						
Felépítési javaslat	<table> <tr> <td>Alapfelület</td><td>vevői előírás szerint</td></tr> <tr> <td>Fedőlakk</td><td>WL1004HT2132 Száras rétegvastagság 40 µm</td></tr> </table>	Alapfelület	vevői előírás szerint	Fedőlakk	WL1004HT2132 Száras rétegvastagság 40 µm																		
Alapfelület	vevői előírás szerint																						
Fedőlakk	WL1004HT2132 Száras rétegvastagság 40 µm																						
Mechanikai vizsgálat	<table> <tr> <td>Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr> </table>	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0																				
Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0																						
Alkalmazás / felhasználás	- Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogéneen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. A szárazrétegvastagság 100 µm - nem szabad túlhaladni - mert reakciós hólyagosodás léphet fel. - Tárgyhőmérséklet 10-30 °C - Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-22 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % - Henger / kenés szállítási viszkozitás - A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések																						

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



EFD-vizes javítófesték WL1004H

	organikus oldószerekkel tisztíthatók pl.: EFD 400424 hígító.	
	Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	
Kikeményedés	Levegőn száradás	18-22 °C, 40-60 % relatív nedvességtartalom a levegőmozgással
	Porszáradás	40 perc Után (száradásifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	Fogás száraz	után 2 Óra. (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	Átszáradás	nap Után 5 (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	Kemencehőmérséklet	70°C -ig lehetséges
Tárolhatóság	Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
	Különleges megjegyzések EFD-Info További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 111 Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	