



EFDEDUR-utwardzacz d.Hyd-Farba HU0925

Właściwości	■ Utwardzacz do wymalowań farbami poliuretanowymi ■ Przyspieszający	
Dane techniczne	■ Baza	poliizocyjanian
	■ Kolor	żółtawy
	■ Lepkość DIN 53211 (poprzednia)	czas wypływu 20-30 sekund/-y 4 mm kubek wypływowy
	■ Gęstość wartość teoretyczna	1,00-1,06 g/ml
	■ Części stałe wartość teoretyczna	55-57 %
	■ Części stałe objętościowo wartość teoretyczna	480-500 ml/kg
Technologia i zastosowanie	■ przed zastosowaniem dobrze wymieszać (np. w mieszalniku). Aby uniknąć tworzenia się "kożucha", powierzchnie pokryć wodą. ■ Warunki nakładania farby	
		temperatura pomieszczenia 18-22 °C względna wilgotność powietrza 40-80 %
	■ Czyszczenie narzędzi	Utwardzacza nie mieszać z wodą. Czyścić rozpuszczalnikami organicznymi.
	■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.	
Magazynowanie	■ W oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdalny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.	
Wskazówki specjalne	■ Warunki specjalne Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270 Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu . Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu . W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.	