



EFDEDUR-Härter für Hydrolack

HU0150

Свойства	■ Отвердитель для полиуретановых материалов ■ для "медленного" отверждения												
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>алифатический полиизоцианат</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>прозрачное</td></tr> <tr> <td>■ Вязкость DIN 53211 (ранее)</td><td>Время истечения 40-50 секунд 4 мм диаметр отверстия</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,07-1,13 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток теоретически определяемая</td><td>79-81 %</td></tr> <tr> <td>■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая</td><td>680-700 ml/kg</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	алифатический полиизоцианат	■ Цвет	прозрачное	■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 40-50 секунд 4 мм диаметр отверстия	■ Плотность теоретически определяемая	1,07-1,13 g/ml	■ Сухой остаток теоретически определяемая	79-81 %	■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	680-700 ml/kg
■ Связующие - основы	алифатический полиизоцианат												
■ Цвет	прозрачное												
■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 40-50 секунд 4 мм диаметр отверстия												
■ Плотность теоретически определяемая	1,07-1,13 g/ml												
■ Сухой остаток теоретически определяемая	79-81 %												
■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	680-700 ml/kg												
Технология применения	■ Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой. ■ Время «жизни» композиции Температура окружающей среды 18-25 °C относительная влажность 40-60 % ■ Очистка рабочих инструментов Отвердитель не смешивается с водой! Поэтому, очистку проводить только с помощью органических растворителей. ■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.												
Срок хранения	■ В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.												
Специальные указания	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.												