



EFDEDUR-hidro otvrdivac HU0060

Svojstva	■ Učvršćivač za poliuretanske premaze ■ Za podloge iz umjetnih materijala												
Tehničko / Fizikalni Podaci	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>alifatski poliizocianat</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>prozirna / transparentna</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)</td><td>Vrijeme istekat 35-45 sekundi mjerna čaša 4 mm</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td><td>1,08-1,14 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar teoretska vrijednost</td><td>80-81 %</td></tr> <tr> <td>■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost</td><td>760-780 ml/kg</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnog sredstva	alifatski poliizocianat	■ Ton boje	prozirna / transparentna	■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 35-45 sekundi mjerna čaša 4 mm	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,08-1,14 g/ml	■ Suha tvar teoretska vrijednost	80-81 %	■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost	760-780 ml/kg
■ Osnova vezivnog sredstva	alifatski poliizocianat												
■ Ton boje	prozirna / transparentna												
■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 35-45 sekundi mjerna čaša 4 mm												
■ Gustoća teoretska vrijednost	1,08-1,14 g/ml												
■ Suha tvar teoretska vrijednost	80-81 %												
■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost	760-780 ml/kg												
Priprema i upotreba	■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom. ■ Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Utvrdivač se ne miješa sa vodom ! Čišćenje se mora odraditi sa organskim otapalima. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.												
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.												
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.												