



FREOPOX-otvrdivac HE0412

Svojstva	■ Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva	Desperzija tvrdih epoksi smola
	■ Ton boje	mlječno mutna
	■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 22-28 sekundi mjerna čaša mm
	■ Viskozitet	185-210 mPa.s/ vreteno 2 60 okretaja/min.
	■ pH vrijednost	4,0-5,0
	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,05-1,07 g/ml
	■ Suha tvar teoretska vrijednost	42-43 %
	■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	355-370 ml/kg
Priprema i upotreba	■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmješati (npr. sa brzim mješaćem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.	
	■ Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	