



EFDEDUR-Härdare för Hydrolack

HU0060

Egenskaper	- Härdare för polyuretan-färger - För underlag av plast	
Tekniska/ Fysikaliska data	Bindemedelsystem	alifatisk isocyanat
	Kulör	klar/ transparent
	Viskositet DIN 53211 (tidigare)	Utloppstid 35-45 sekunder 4 mm utloppsbägare
	Densitet teoretisk bestämning	1,08-1,14 g/ml
	Torrhalt teoretisk bestämning	80-81 %
	Volymtorrhalt teoretisk bestämning	760-780 ml/kg
Applicering och användning	- Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan försees med en tunn spegel av vatten. - Appliceringstemperatur	
		Rumstemperatur 18-25 °C relativ luftfuktighet 40-60 %
	Rengöring av utrustning	Härdaren är inte blandbar med vatten! Rengöring måste utföras med organiska lösningsmedel..
	Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.	
Lagerbeständighet	I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	
Speciella råd	Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270 Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation	