



FREIOTHERM-ATL-låg VOC

WA4707HR2629

Egenskaper	■ Anodisk 2k ED-färg ■ Användning inom t.ex.funktions möbel och lagertekniksektorn ■ Efterfyllningsfärg, delneutraliserad ■ Primer alt enskiktsystem ■ Högt repmotstånd	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Bindemedelsystem	Akrylharts
	■ Kulör	ljusgrå I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)
	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■ Densitet teoretisk bestämning	1,48 g/cm³
	■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	11-14
	■ Testad skiktjocklek	15-20 µm
Mekanisk provning	■ på järnfosfatering	
	■ Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0
	■ Erichsen DIN EN ISO 1520	4 mm
	■ Böjning över cylindrisk dorn DIN EN ISO 1519	8 mm
	■ Buchholz hårdhet DIN EN ISO 2815	1,0 mm
	■ Pennhårdhet enl Wolff-Wilborn ISO 15184	3 H
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex.oljor,fetter,rost,slagg, valshud,vax- och släppmedelsrester.	
	■ Blandningsförhållande	Blandningsförhållandet beror på olika faktorer och avstäms därför i samråd med den teknik som används på respektive anläggning.
	■ Glans DIN EN ISO 2813	40-50 mätvinkel 60°
	■ pH-värde	8,2-8,6
	■ Ledningsförmåga	1300-1600 µS/cm
	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	14-16 %
	■ Andel organiskt lösningsmedel	0,5-1,2 %
	■ Badtemperatur	24-27 °C

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOTHERM-ATL-låg VOC

WA4707HR2629

</