



FREOPOX vizes bázisú edzo

HE0132

Tulajdonságok	■ Edző Epoxy bevonatrendszerhez ■ Standard														
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Epoxygyanta diszperzió</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>tejes zavaros</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitás</td><td>1100-1500 mPa.s/ Orsó 4 60 Forgás/perc</td></tr> <tr> <td>■ pH-érték</td><td>4,0-5,0</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,07-1,13 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>52-54 %</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>420-440 ml/kg</td></tr> </table>	■ Gyanta	Epoxygyanta diszperzió	■ Szín	tejes zavaros	■ Viskozitás	1100-1500 mPa.s/ Orsó 4 60 Forgás/perc	■ pH-érték	4,0-5,0	■ Sűrűség számolt	1,07-1,13 g/ml	■ Szilárdanyagtartalom számolt	52-54 %	■ Szilárdtest-térfogat számolt	420-440 ml/kg
■ Gyanta	Epoxygyanta diszperzió														
■ Szín	tejes zavaros														
■ Viskozitás	1100-1500 mPa.s/ Orsó 4 60 Forgás/perc														
■ pH-érték	4,0-5,0														
■ Sűrűség számolt	1,07-1,13 g/ml														
■ Szilárdanyagtartalom számolt	52-54 %														
■ Szilárdtest-térfogat számolt	420-440 ml/kg														
Alkalmazás / felhasználás	■ Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel) . A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. ■ Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-22 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % ■ A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400424 higító. ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.														
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.														
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.														

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 1
Változat: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de