



FREIOTHERM-ATL-bezrozpouštedel

WA4053HRU999

Vlastnosti	■ Electrophorèse bicomposant anodique ■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity ■ Transparentní pasta, plně neutralizovaná										
Technická/ Fyzikální Data	<table> <tr> <td>■ Pojivová báze</td><td>Akrylová pryskyřice</td></tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td><td>bezbarvý</td></tr> <tr> <td>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</td><td>43,5-46,5 %</td></tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td><td>1,04 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>36-49</td></tr> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	bezbarvý	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	43,5-46,5 %	■ Hustota teoretický údaj	1,04 g/cm ³	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	36-49
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice										
■ Barevný odstín	bezbarvý										
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	43,5-46,5 %										
■ Hustota teoretický údaj	1,04 g/cm ³										
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	36-49										
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. ■ Poměr míchání Poměr mísení závisí na různých faktorech, a proto se určuje ve spolupráci s aplikační technikou pro konkrétní zařízení. ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.										
Skladování	■ 1 obrat/rok V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.										
Speciální pokyny	■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.										