



EFDEDUR-Härter für Hydrolack

HU0182

Свойства	■ для "медленного" отверждения ■ Стандарт	
Технико/физические характеристики	■ Связующие - основы	алифатический полиизоцианат
	■ Цвет	прозрачное
	■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 13-17 секунд 4 мм диаметр отверстия
	■ Плотность теоретически определяемая	1,00-1,06 g/ml
	■ Сухой остаток теоретически определяемая	56-57 %
Технология применения	■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	483-503 ml/kg
	■ Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой.	
	■ Время «жизни» композиции	Температура окружающей среды 18-25 °C относительная влажность 40-60 %
Срок хранения	■ Очистка рабочих инструментов	Отвердитель не смешивается с водой! Поэтому, очистку проводить только с помощью органических растворителей.
	■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.	
Специальные указания	■ В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	
Срок хранения	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.	
	Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.	