



FREIOPLAST-Hydro-Pokrivna boja

WL1592H

Svojstva	- Vodotopljivi 1K premaz - Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija - Moguće ubrzano sušenje - Dobra svjetlosna i vremenska postojanost - Dobra postojanost na brzo ispostavljenost vlazi	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Akrilat-stiren kopolimer
	Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje
	Stupanj sjaja vizualno	svilenkasto mat
	Viskozitet	1250-1750 mPa.s/ Vreteno 4 60 okretaja/ min.
	Razrjeđivač	deminiralizirana voda
	pH vrijednost	8,5-8,7
	Gustoća teoretska vrijednost	1,05-1,15 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	42-46 %
	Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	325-340 ml/kg
	Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije	115-125 g/m², Debljina nanosa 40 µm
	Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Barvna nijansa od WL1592HRU905
Podlaga	prema zahtjevima kupca	
Pretpriprema	- Površina materiala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitetete nanosa za različite podlage preporučujemo preliminarne pokuse. Kod viših zahtjeva zaštite predlažemo: - za višu antikorozivnu zaštitu npr. fosfatiranje - za bolju prionjivost npr. peskarenje, bajcanje, brušenje	
Prijedlog zaštitnog sastava	Podlaga	prema zahtjevima kupca
	Završna boja	WL1592HRU905 Spessore del film secco 30 µm
Mehanička ispitivanja	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
	Postojanost na kemikalije	Mora se provjeriti. Temperatura i koncentracija kemikalija imaju veliki utjecaj na rezultate ispitivanja.
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu preliti / pokriti sa vodom. Debljina nanosa ne smije prekoračiti 90 µm - opasnost od formacije reakcijskih	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOPLAST-Hydro-Pokrivna boja

WL1592H

	mjehura.
■	Temperatura objekta 10-30 °C
■	Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
■	Prskanje - visoki pritisak u dobavnom viskozitetu Dizna: 1,5 mm Pritisak boje 4 bar
■	Valjčkanje / mazanje u dobavnom viskozitetu
■	Mogućnost prelakiranja, postrojenju spr sa istom kvalitetom moguće tek nakon matiranje / suhosti
■	Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventualno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
■	Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
■	Zračno sušenje kod 18-22 °C, 40-60 % relativne vlažnosti sa kretanjem vazduha
■	Prašno suho posle 40 min (stupanj suhoće 1/ DIN EN ISO 9117-5)
■	Trvrdo na dodir posle 60 Min. (stupanj suhoće 4/ DIN EN ISO 9117-5)
■	Potupno suho po 7 danima (njenjaoni prigušivač / DIN EN ISO 1522)
■	Sušenje v peći do 120°C moguće
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.
Uvjeti ispitivanja	■ EFD-Info Druge tehničke informacije možete uzeti sa EFD Info lista Br. 111 ■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.