



FREIOPLAST-vizes lakkfesték

WL1614L

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható egyrétegű lakk - Felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál - Gyors száradás - Forszírozott szárítás lehetséges - Magas flexibilitás		
Műszaki / Fizikai Adatok	- Gyanta - Szín - Fényesség vizuális - Viszkozitás DIN 53211 (Egykori) - Hígítás - pH-érték - Sűrűség számolt - Szilárdanyagtartalom számolt - Szilárdtest-térfogat számolt - Felhasználás elméleti, veszteség nélkül - Hivatkozási szín a megadott értékhez	- Kombináció speciális kötőanyagból - Minden közkedvelt színárnyalat - matt - Kifolyási idő 45-50 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral - ásványmentesített víz 8,6-8,8 1,4-1,6 g/ml 53-55 % 250-260 ml/kg 305-320 g/m², Rétegvastagság 80 µm - Szín WL1614LRU910	
Alapfelület	PUR (Polyurethan-Hab)		
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl. Az olaj,zsír, rozsda, zunder, hengerlési reve, vaksz és formaleválasztóanyag. Azért , hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott. Magasabb igénybevételekhez ajánljuk : korrózóállóság - pl.: foszfátózás ; tapadás - pl.: szemcseszórás, pácolás , csiszolás.		
Felépítési javaslat	- Alapfelület - Fedőlakk	- PUR (Polyurethan-hab) - WL1614LRU910 Száraz rétegvastagság 50 µm	
Mechanikai vizsgálat	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0	
Alkalmazás / felhasználás	- Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártyaképződés elkerülésére a vízzel együtt. - Tárgyhőmérséklet - Feldolgozási feltételek - Szórás-Nagynyomással		10-30 °C - Szoba hőmérséklet 18-22 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % - szállítási viszkozitás Dűzni: 1.4 mm

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOPLAST-vizes lakkfesték

WL1614L

		Szórónyomás 4 bar
	■ Átfesthetőség	azonos minőségben lehetséges, korábban mattos száradás szerint
	■ A munkaberendezések tisztítása	Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerekkel tisztíthatók pl.: EFD 400424 higító.
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Kikeményedés	■ Levegőn száradás	20 °C, 40-60 % relatív nedvességtartalom a levegőmozgással
	■ Porszáradás	20 perc Után (száradásifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Fogás száraz	után 1 Óra. (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Átszáradás	nap Után 3 (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Kemencehőmérséklet	90°C -ig lehetséges
Tárolhatóság	■	Kb. 9 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó.
		A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ EFD-Info	További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 111
	■ Teszt körülmények	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.
		Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.